

# UNA MANO MICACEO

## Smalto al solvente anticorrosivo ferro battuto

**finitura antichizzata  
smalto antiruggine  
doppio spessore  
interni - esterni  
antigoccia**

UNA MANO MICACEO è uno smalto ad effetto antichizzato, anticorrosivo, formulato con fosfato di zinco, ossido di ferromicaceo ed alluminio lamellare.

Si ottengono superfici dotate di eccezionali qualità protettive, dalle finiture altamente decorative ad effetto ferro battuto.

Particolarmente indicato per la pitturazione di strutture in ferro quali: scale, cancellate, infissi in ferro, recinzioni, lampioni, ecc.

### COMPOSIZIONE

Legante: resine gliceroftaliche  
Additivi: specifici per la lavorazione, l'applicazione e la conservazione  
Solvente: diluente sintetico e acquaragia

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,50-1,60 kg/l  
Viscosità: Tixotropico  
Residuo secco: 75-76%  
Finitura: Opaco  
Spessore: 50-60 micron.

### INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali  
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C  
Umidità nell'aria relativa: <80%  
Umidità del supporto: <5% di U.R.

### APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo, airless.

### DILUIZIONE

Per applicazione a pennello o rullo, diluire solo con acquaragia al 5-10%.  
Per applicazione a spruzzo diluire al 5-10% con diluente sintetico.

### ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 2-4 ore, in profondità 24 ore.  
Sopraverniciabile dopo 24 ore.  
Resa indicativa: 8 mq/l per mano.  
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con diluente sintetico o diluente nitro.

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

#### **Su ferro nuovo**

Applicare direttamente 2 mani di smalto UNA MANO MICACEO oppure dare una o due mani di antiruggine ed una sola mano di smalto UNA MANO MICACEO.

#### **Su ferro arrugginito e/o verniciato**

Pulire e sgrassare la superficie asportando eventuale ruggine friabile (non ancorata), applicare direttamente lo smalto UNA MANO MICACEO in un'unica passata.

#### **Su legno nuovo**

Pulire accuratamente il supporto, e dare una mano di impregnante a solvente per proteggere e preservare il legno da un attacco micogeno. Dare una leggera carteggiata sul pelo del legno ed applicare 1 o 2 mani di OPACA. Carteggiare eliminando le imperfezioni ed applicare successivamente lo smalto UNA MANO MICACEO.

#### **Su legno verniciato**

Asportare le vernici non aderenti, carteggiare ed applicare 1 o 2 mani di OPACA. Carteggiare per favorire la penetrazione dell'OPACA eliminando le imperfezioni e applicare successivamente lo smalto UNA MANO MICACEO.

#### **Su superfici zincate o leghe leggere**

Non applicare direttamente lo smalto UNA MANO MICACEO, ma dare preventivamente una o più mani di fondo adeguato.

### CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

*Infiammabile.*

*Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. d/BS - Valore COV max 300 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 298 g/l di COV.  
Per altre informazioni richiedere la scheda di sicurezza.*

### CONFEZIONI

2,5 - 0,75 - 0,375 litri