

CATRAMINA

Caratteristiche tecniche:

Vernice bituminosa densa con elevate proprietà di ancoraggio. Il prodotto ha inoltre caratteristiche antipolvere e impermeabilizzanti. Ottimo per saturare le porosità del cemento, e del legno, superfici curve a falda inclinata e verticale. Pur avendo una minore durata nel tempo può essere utilizzato anche per strutture metalliche, grondaie, canali, serbatoi, ponteggi tubolari, lamiera, scossaline. Utilizzato inoltre per proteggere interrati in ferro e legno.

Modalità di utilizzo:

Il prodotto è pronto all'uso. Mescolare prima dell'utilizzo. Qualora si rendessero necessarie delle diluizioni utilizzare i comuni diluenti, sia nitro che sintetici. Applicare a spruzzo, pennello, o spazzolone su superfici asciutte, pulite e senza parti friabili. Evitare le condizioni estreme di caldo ($> 35^{\circ}\text{C}$) e freddo ($< 5^{\circ}\text{C}$) durante l'applicazione. Non applicare Black Catramina su supporti molto caldi perché verrebbe accelerato eccessivamente il processo di filmazione della pittura con conseguenze negative sulla coesione e sull'adesione dei prodotti sul supporto.

Importante:

Nella manipolazione evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme e scintille. Conservare il luogo fresco e asciutto. Effettuare sempre una prova preliminare prima dell'utilizzo.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative evitando, comunque, di disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: Marzo 2024

*I tempi espressi possono essere più lunghi o più corti con la diminuzione o l'aumento della temperatura

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO

NOME COMMERCIALE	CATRAMINA
TIPO DI PRODOTTO	Vernice bituminosa densa

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

Stato fisico	Liquido viscoso
Colore	Nero
Odore	Caratteristico
Punto di ebollizione	$55^{\circ}\text{C} - 180^{\circ}\text{C}$
Punto di infiammabilità	$< 23^{\circ}\text{C}$
Densità	$*0,93 - 0,98 \text{ kg/l}$
Fuori polvere	$*30 \text{ min. } \pm 10$
Viscosità (TF4)	$90 \text{ sec. } \pm 30$
Idrosolubilità	Insolubile in acqua
Resa	4-5 mq/l a seconda del supporto

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.