



VIAMUFFA SUPERLAVABILE

Superlavabile acrilica antimuffa a pH basico

**profumata alla menta
finitura bianca opaca
alta copertura
bianchissima
traspirante
antigoccia**

La finitura opaca ed l'elevato punto di bianco consentono una diffusione maggiore della luce, che unita alla profumazione di menta, donano freschezza all'ambiente dove viene applicata. L'alta copertura e la scorrevole pennellabilità lo rendono un prodotto superiore con una finitura uniforme, liscia, mascherante e vellutata. È il trattamento definitivo per ambienti domestici interni dove c'è alta presenza di umidità causata da condensa o ambienti poco areati. Indispensabile per laboratori, pasticcerie, caseifici, mense, cucine industriali, locali pubblici, piscine e acque termali, saune, palestre, bagni comunitari e docce.

COMPOSIZIONE

Legante: copolimero acrilico.

Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.

Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,55-1,58 kg/l

Viscosità (UNI 8902): 18.500-20.000 cps Brookfield.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <5% di U.R.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo (airless), almeno 2 mani.

DILUIZIONE

Diluire con acqua al 20-25%.

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 1 h, sovrapplicazione 4-6 h, in profondità 24 h.

Il massimo delle caratteristiche si ottiene dopo 20 giorni dall'applicazione.

Resa indicativa: 12-14 mq/l per mano. La resa può variare sensibilmente secondo il tipo e l'assorbimento del supporto ed il sistema di applicazione.

Residuo Secco: > 60%.

Copertura: Classe 1 (ISO 6504-3).

Lavabilità: Classe 1 (UN 13300).

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie

Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere asciutte, consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al consolidamento con prodotti specifici.

Su pareti nuove utilizzare lo stucco in polvere TK77 oppure lo stucco in pasta, pronto all'uso, SUPERTEKNO e carteggiare. Dopo la carteggiatura, asportare la polvere con un panno umido. Applicare una mano di VIAMUFFA ISOLANTE rispettando le diluizioni indicate, per uniformare l'assorbimento dei supporti. Procedere all'applicazione di due o più mani di VIAMUFFA SUPERLAVABILE.

Su pareti verniciate in presenza di muffe asportare eventuali pitture in fase di distacco, pulire la superficie con VIAMUFFA DETERGENTE o VIAMUFFA SPRAY e carteggiare. Asportare la polvere con un panno umido. Utilizzare il fissativo ISOTEK o VIAMUFFA ISOLANTE in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante. Diluire miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con la opportuna viscosità d'uso. Procedere all'applicazione di due o più mani di VIAMUFFA SUPERLAVABILE. Applicare in più mani con pennello, rullo o spruzzo (airless).

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 30 g/l di COV.

CONFEZIONI

13 - 4 - 1 litro

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.