

ESPRIT

Pittura lavabile opaca per interni

**lavabile
alta traspirabilità
specifico per interni
opaco**

Idropittura specifica per interni ad alta traspirabilità, di facile applicazione, con buona distensione sui supporti murari.

La formulazione dona alle pareti una finitura opaca uniforme, grazie alla elevata copertura e il buon punto di bianco.

Per usi specifici in ambienti a media umidità si distingue dalle altre idropitture per la sua forte traspirabilità.

Aggiungendo i Coloranti Scaccommatto o Universali si possono ottenere tinte di media intensità e tinte pastello.

COMPOSIZIONE

Legante: copolimero vinilico.

Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.

Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,65-1,68 kg/l

Viscosità (UNI 8902): 19.500-22.000 cps Brookfield.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <5% di U.R.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, airless.

DILUIZIONE

Diluire con acqua. pennello al 30-40%
rullo al 10-15%.

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 30 minuti, in profondità 24 ore.

Il massimo della resistenza si ottiene dopo almeno 10 giorni dall'applicazione.

Resa indicativa: 7-10 mq/l per mano.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie

Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni.

Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con il VIAMUFFA igienizzante spray.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco TK77 specifico per interni.

Utilizzare l'isolante vinilico TEKNOFIX o il fissativo acrilico ISOTEK in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante.

Diluire l'ESPRIT miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con la opportuna viscosità d'uso.

Applicare in più mani con pennello, rullo o airless.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 30 g/l di COV.

CONFEZIONI

14 - 4 litri.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.