



VIAMUFFA LAVABILE

Pittura lavabile antimuffa

**profumata alla menta
finitura vellutata
alta copertura
bianchissima
antigoccia**

Idropittura lavabile opaca bianca antigoccia a base di resine viniliche. La selezione di materie prime di qualità permette un elevato punto di bianco, che, unito alla profumazione di foglie di menta donano luce e freschezza all'ambiente dove viene applicata. L'alta copertura unita alla ottima dilatazione lo rendono un prodotto con una finitura uniforme, liscia e vellutata, facile da utilizzare, sia per il "fai da te" che dal professionista.

Rispettando le diluizioni indicate il prodotto è antigoccia.

È indicato per tutti gli ambienti interni, sia per pareti che su cartongesso.

Il prodotto applicato inibisce e preserva il muro dalla proliferazione della muffa.

COMPOSIZIONE

Legante: copolimero vinilico.

Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.

Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,65-1,68 kg/l

Viscosità (UNI 8902): 19.000-21.000 cps Brookfield.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <5% di U.R.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo (airless), almeno 2 mani.

DILUIZIONE

Diluire con acqua al 20-30%.

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 1 ora, sovrapplicazione 4-6 ore, in profondità 24 ore.

Il massimo delle caratteristiche si ottiene dopo 20 giorni dall'applicazione.

Resa indicativa: 10-12 mq/l per mano. La resa può variare sensibilmente secondo il tipo e l'assorbimento del supporto ed il sistema di applicazione.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie

Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere asciutte, consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al consolidamento con prodotti specifici.

Su pareti nuove utilizzare lo stucco in polvere TK77 oppure lo stucco in pasta, pronto all'uso, SUPERTEKNO e carteggiare. Dopo la carteggiatura, asportare la polvere con un panno umido. Applicare una mano di VIAMUFFA ISOLANTE rispettando le diluizioni indicate, per uniformare l'assorbimento dei supporti. Procedere all'applicazione di due o più mani di VIAMUFFA LAVABILE.

Su pareti verniciate in presenza di muffe asportare eventuali pitture in fase di distacco, pulire la superficie con VIAMUFFA DETERGENTE o VIAMUFFA SPRAY e carteggiare. Asportare la polvere con un panno umido. Utilizzare il fissativo ISOTEK o VIAMUFFA ISOLANTE in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante. Diluire miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con la opportuna viscosità d'uso. Procedere all'applicazione di due o più mani di VIAMUFFA LAVABILE. Applicare in più mani con pennello, rullo o spruzzo (airless).

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 30 g/l di COV.

CONFEZIONI

13 - 4 litri.