LUXOR

Rivestimento al quarzo lucido diretto

**elevato punto di bianco
massima elasticità
brillante nel tempo
alta copertura e resa
effetto decorativo**

Rivestimento plastico continuo lucido diretto bucciato. Indicato per la pittura ad effetto lucido di supporti murali posti all'interno, ove venga richiesta alta pulibilità e frequenti lavaggi, con buon potere riempitivo e mascherante, ad alta elasticità. Non perde la lucidità del film anche dopo molto tempo. Di facile applicazione consente grosse coperture in minimi tempi. Costituito da resine alcalo-resistenti lo si può lavare anche con deboli detergenti. Non richiede mano di finitura con smalti. Aggiungendo i Coloranti Scaccomatto o Universali si possono ottenere tinte di media intensità e tinte pastello.

COMPOSIZIONE

Legante: resina stiroacrilica
Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.
Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,13-1,20 Kg/l
Viscosità (UNI 8902): 18.000-22.000 cps Brookfield.
Lavabilità: > 10000 colpi di spazzola.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C
Umidità nell'aria relativa: <80%
Umidità del supporto: <5% di U.R.

DILUIZIONE

Diluire con acqua: pennello al 15%
finitura a rullo al 5%.

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 4-6 ore, in profondità 24 ore.
il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 10 giorni dall'applicazione.
Resa indicativa: 5-6 mq/l per mano.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie
Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni.
Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti.
Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.
Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con il VIAMUFFA igienizzante spray.
Livellare le irregolarità del supporto con stucco TK77 specifico per interni.
Utilizzare l'isolante vinilico TEKNOFIX o il fissativo acrilico ISOTEK in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante.
Diluire miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con la opportuna viscosità d'uso.
Applicare la prima mano a pennello uniformando e incrociando le pennellate. Successivamente rifinire con rullo di lana o spugna per ottenere la classica finitura bucciardata fine o media.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C
Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.
Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.
Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. b/BA - Pitture lucide per soffitti e pareti interne. Valore COV max 100 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 100 g/l di COV.

CONFEZIONI

14 - 4 litri.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.