

EXTERIOR

Rivestimento al quarzo a grana fine

**opaco
traspirante
idrorepellente
elevata copertura
speciale per esterni
compatto e riempitivo**

Rivestimento plastico continuo al quarzo a grana fine, formulato con speciali resine acriliche di ultima generazione. Di aspetto opaco, antiflesso con notevole potere coprente, il film essiccato si presenta compatto e riempitivo, per finiture lisce o bucciate, con ottima resistenza ai continui lavaggi e agli agenti atmosferici ed inquinanti. Ideale per interni ed esterni, per edifici situati sia in centri urbani che in località di mare. Il prodotto offre notevoli garanzie di durata nel tempo se applicato in modo corretto rispettando lo stato di essiccazione degli intonaci ed il loro consolidamento. Importante inoltre rispettare le diluizioni del prodotto (max 20% con acqua potabile) per ottenere il miglior risultato finale.

Lo spessore ideale si ottiene applicando il prodotto con 2 mani incrociate, applicate a rullo. Proteggere dalla pioggia battente fino a completa plastificazione del film (dopo 5-7 gg).

COMPOSIZIONE

Legante: copolimero acrilico.
Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.
Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,60-1,65 kg/l
Viscosità (UNI 8902): 20.000-22.000 cps Brookfield.
Residuo secco: 69%.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C
Umidità nell'aria relativa: <80%
Umidità del supporto: <5% di U.R.

DILUIZIONE

Diluire con acqua:
pennello al 15-25%
rullo al 15-20% (per finitura bucciata max 5%).

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 30 minuti, in profondità 24 ore.
il massimo della plastificazione si ottiene dopo almeno 10 giorni dall'applicazione.
Resa indicativa: 5-7 mq/l.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE

I supporti devono essere asciutti, puliti e coesi.

CICLO APPLICATIVO

SUPPORTI NUOVI

Stuccare le imperfezioni e carteggiare. Applicare una mano di VIAMUFFA isolante o di fissativo ISOTEK rispettando le diluizioni indicate, per uniformare l'assorbimento dei supporti. Dove necessario applicare il FONDO UNIFORMANTE ACRILICO o il fissativo COPRENTE nella stessa tonalità della finitura.

SUPPORTI GIÀ VERNICIATI

Asportare le pitture in fase di distacco, stuccare, carteggiare. Applicare una mano di VIAMUFFA isolante o di fissativo ISOTEK rispettando le diluizioni indicate, per uniformare l'assorbimento dei supporti. Dove necessario applicare il FONDO UNIFORMANTE ACRILICO o il fissativo COPRENTE nella stessa tonalità della finitura.

A lavoro finito lavare gli attrezzi con acqua.

Chiudere bene il contenitore e conservare in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo e il sole diretto.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30°C
Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 48 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.
Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.
Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. c/BA - Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore COV max 40 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 40 g/l di COV.

CONFEZIONI

14 - 4 Litri

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.