

BORGO ANTICO pittura

Pittura minerale a calce per interni ed esterni

**altissima traspirabilità
pittura naturale
centri storici
antimuffa
diffusiva**

Borgo Antico è costituito da grassello di calce stagionato ad alta bianchezza. Questo prodotto naturale possiede massima traspirazione e perfetto ancoraggio al supporto con buona resistenza alla luce. In esterni ha ottima resistenza alle intemperie dopo l'avvenuto processo di carbonatazione, buona resistenza all'abrasione e al fuoco. L'elevata basicità della calce forma una naturale barriera contro muffe e batteri. Particolarmente adatto in ambienti interni specie dove non si vuole alterare la naturale traspirazione della muratura e, se colorato, si possono ottenere particolari effetti cromatici.

COMPOSIZIONE

Legante: calce naturale stagionata cariche minerali, pigmenti inorganici, polimeri sintetici, stabilizzanti e battericidi.
Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,70-1,73 Kg/l
Viscosità (UNI 8902): 22.000-25.000 cps Brookfield.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C
Umidità nell'aria relativa: <80%
Umidità del supporto: <5% di U.R.

DILUIZIONE

Diluire con acqua: pennello al 20-30%

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 30 minuti, sopravverniciabile dopo 24 ore.
Resa indicativa: 4-5 mq/l.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.
Evitare di mettere in opera il prodotto con sole battente o vento forte.
Proteggere dalla pioggia battente per almeno 48 ore dall'applicazione.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie
Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni. Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti su pareti interne ed esterne con VIAMUFFA igienizzante spray. Le vecchie pitture vanno asportate con abrasione meccanica, successivamente la superficie va trattata con una mano di ISOTEK. Può essere applicato su intonaci civili, intonaci grezzi, pietra porosa, vecchie pitture a calce, su intonaci speciali ad azione preventiva e risanante contro l'umidità. Sconsigliato l'uso su fondi di natura organica e su fondi in cemento armato. Tinteggiare con terre coloranti e ossidi. Diluire il BORG ANTICO miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con viscosità d'uso. Umidificare il supporto prima dell'applicazione. Applicare in più mani con pennello. Per un risultato più duraturo proteggere con IDROPELENTE.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C
Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 48 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.
Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.
Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. c/BA - Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore COV max 40 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 40 g/l di COV.

CONFEZIONI

13 - 4 litri.