

TEKNOSETA

Stucco fine professionale per interni ed esterni

**finitura fine
basso assorbimento
facile carteggiatura
spessore 0-4 mm**

Stucco in polvere bianco per la rasatura fine e come supporto per le mani finali di pitture di pregio per pareti interne ed esterne. Ottima adesione su intonaci cementizi ed efficace ancoraggio per tutti i prodotti di finitura. Permette di ottenere, in modo semplice, rasature dalle caratteristiche meccaniche elevate, con basso assorbimento delle mani a finire, senza crepe né ritiri anche se applicato con strati di 1-2 mm. Il TEKNOSETA può raggiungere 4-5 mm di spessore.

Applicabile su supporti cementizi: intonaci civili di malta e cemento, intonaci a base cementizia, intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

COMPOSIZIONE

Legante: compound cementizi
Additivi: disperdenti e bagnanti, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico apparente (UNI 8910): 1- 1,04 Kg/l
Aspetto: polvere bianca
Residuo secco in peso: 100%
Colore in opera: bianco

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C
Umidità nell'aria relativa: <80%
Umidità del supporto: <5% di U.R.
Il prodotto è applicabile a spatola, o per effettuare rasature, con il frattazzo

DILUIZIONE

Con acqua al 50% (2 parti in peso di Teknoseta + 1 parte d'acqua). Regolare a viscosità d'utilizzo.

ESSICCAZIONE E RESA

Tempo di presa (a 20°C e con U.R. <65%): inizio presa in 30 minuti, fine presa dopo 120 minuti.
Resa indicativa: 1,2 kg/mq per ogni mm di spessore applicato.
Sopraverniciabile dopo 2-6 ore secondo il numero di strati applicati, lo spessore e le condizioni ambientali.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie
Assicurarsi che i supporti siano completamente stagionati e asciutti.
Rimuovere, le efflorescenze con il VIAMUFFA igienizzante spray presenti sulle pareti.
Applicare il TEKNOSETA con frattazzo in acciaio per ottenere una rasatura delle superfici oppure con spatola per riempire crepe o avvallamenti.
Carteggiare e livellare con carta vetrata dopo circa un'ora dall'applicazione,
Asportare i depositi di polvere e altro mediante spazzolatura e lavaggio.
Applicare il TEKNOFIX sui supporti trattati, eventualmente in più riprese e procedere con le mani di finitura.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C
Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.
Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.
Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006.

CONFEZIONI

20 - 5 kg

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.