

TK77

Stucco in polvere per interni

per legno e muri
facile carteggiatura
rapida essiccazione
buon ancoraggio
alto spessore

Stucco in polvere bianco a base di gesso per impiego in interno, per livellare le imperfezioni presenti su manufatti in legno e supporti in muratura.

Può essere utilizzato per riempire crepe, otturare fori e uniformare avvallamenti anche di notevole spessore, livellando le superfici coprendo cavillature e buchi.

Di rapida essiccazione e facile carteggiatura, assicura un buon ancoraggio per le finiture ed è dotato di buona adesione.

Applicabile su supporti cementizi: intonaci civili di malta e cemento, intonaci a base cementizia, intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

COMPOSIZIONE

Legante: derivati della cellulosa e gesso da presa.

Additivi: ritardanti, addensanti, plastificanti.

Solvente da miscelare: acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico apparente (UNI 8910): 0,85-0,90 Kg/l

Aspetto: polvere bianca

Residuo secco in peso: 100%

Colore in opera: bianco

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +35°C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <5% di U.R.

Il prodotto è applicabile a spatola, o per effettuare rasature, con il frattazzo

DILUIZIONE

Con acqua al 50% (2 parti in peso di TK77 + 1 parte d'acqua). Regolare a viscosità d'utilizzo.

ESSICCAZIONE E RESA

Tempo di presa (a 20°C e con U.R. <65%): inizio presa in 30 minuti, fine presa dopo 90 minuti.

Resa indicativa: 1,2 kg/mq per ogni mm di spessore applicato.

Sopraverniciabile dopo 2-5 ore secondo il numero di strati applicati, lo spessore e le condizioni ambientali.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, le efflorescenze con il VIAMUFFA igienizzante spray presenti sulle pareti.

Asportare i depositi di polvere e altro mediante spazzolatura e lavaggio.

Miscelare lo stucco in polvere TK77 con acqua nei rapporti indicati e applicare il prodotto con il frattazzo per una rasatura sulla superficie da trattare, oppure con una spatola, per riempire fori, crepe e avvallature. Procedere alle successive lavorazioni.

Supporti in legno

Carteggiare a secco per asportare eventuali fibre del legno sollevate.

Pulire la superficie ed asportare resine e residui con diluente.

Controllare che il legno non sia umido.

Carteggiare e livellare le irregolarità del supporto.

Asportare la polvere mediante spazzolatura e applicare il TK77 come per le opere murarie.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: da +5 a +30°C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006.

CONFEZIONI

20 - 5 kg