FONDO SILOSSANICO TRASPARENTE

Fondo consolidante impregnante silossanico

**fissa e consolida il muro
ottimo ancoraggio
rinforzante
per esterni**

Isolante impregnante trasparente formulato con particolari resine silossaniche, consolida il supporto e impregna la superficie uniformandola per le successive finiture traspiranti.
Ad alta traspirabilità, al tempo stesso riduce l'assorbimento d'acqua.

COMPOSIZIONE

Legante: resine silossaniche
Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.
Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,05 kg/l
Viscosità (UNI 8902): 6.000-8.000 cps Brookfield.
Residuo secco: 50%.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali
Temperatura all'applicazione: 5°C > 35°C
Umidità nell'aria relativa: <80%
Umidità del supporto: <5% di U.R.

DILUIZIONE

Diluire con acqua:
pennello al 100% (1:1)

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 1 ora
Riverniciabile dopo 4-6 ore.
Resa indicativa: 15-18 mq/l per mano
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate
Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.
Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi.
Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.
Livellare le irregolarità con stucco TEKNOSTUCK.
Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.
Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.
In presenza di muffe trattare i supporti con VIAMUFFA IGIENIZZANTE specifico per detergere e risanare le superfici.
Utilizzare quindi il FONDO SILOSSANICO TRASPARENTE.

- Supporti murari precedentemente verniciati
Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.
Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.
Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.
Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.
Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C
Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 48 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture opache per soffitti e pareti interne. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 30 g/l di COV.

CONFEZIONI

13 Litri

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.