

SUPERBASE

Pittura lavabile opaca in base neutra

**lavabile
effetto vellutato
specifico per interni
opaco mascherante
buona dilatazione**

Idropittura lavabile opaca, di alta qualità per interni.

Grazie alla formulazione bilanciata, che contiene speciali pigmenti di titanio, SUPERBASE garantisce alta copertura e resa del prodotto, ottima pennellabilità e dilatazione su muri.

Utilizzato dal professionista che cerca in un solo prodotto scorrevolezza, resa elevata e colori in tinta piena, dove ne esalta massima copertura e purezza di colore, per ottenere finiture di pregio ad effetto vellutato.

COMPOSIZIONE

Legante: copolimeri vinilici.

Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.

Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,45 kg/l

Residuo secco: 60%

Aspetto del film: Opaco

Viscosità (UNI 8902): 17.000-18.000 cps Brookfield.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +35°C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <5% di U.R.

DILUIZIONE

Con acqua

10-15% Pennello

10-12% Rullo

15-25% Spruzzo/Airless

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 1 ora,

Sopraverniciabile: 6 ore,

In profondità: 24 ore.

Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 15 giorni dall'applicazione.

Resa indicativa: 7-9 mq/l per mano.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie

Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti. Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con il VIAMUFFA igienizzante spray.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere TK77 o il SUPERTEKNO in pasta.

Sconsigliato l'uso di rasanti e/o stucchi per esterni a base cementizia, l'alcantinità contenuta può provocare alterazioni di tinta.

Utilizzare, secondo la necessità, l'isolante antimuffa VIAMUFFA, l'isolante acrilico TEKNOFIX o il fissativo acrilico ISOTEK in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante.

Diluire miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con viscosità d'uso.

Applicare in più mani con pennello o rullo.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30°C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture per pareti e soffitti interni. Valore COV max 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 29 g/l di COV.

CONFEZIONI

12,88 - 3,68 - 0,69 litri