

## COPRENTE

### Fissativo pigmentato ad alta penetrazione

**pigmentato  
aggrappante  
consolidante  
uniformante**

Isolante fissativo riempitivo e uniformante, a base di resine in **microemulsione acrilica**, con buon potere penetrante, per interni ed esterni. Ottimo per saturare le microcapillarità e consolidare anche le superfici di intonaci poco assorbenti.

Di finitura liscia, può essere ricoperto con idropitture, rivestimenti e superlavabili, indispensabile per le tinte forti

Di colore bianco, si può attintare nello stesso tono della finitura. Conferisce una iniziale copertura del supporto, consentendo il raggiungimento della copertura totale con un minor numero di strati di pittura di finitura ed un risparmio di tempo.

#### COMPOSIZIONE

Legante: copolimeri vinilici.  
Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, pigmenti e inerti fibrati, addensanti, preservanti a muffe e alghe.  
Solvente: acqua.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1.30 - 1,35 kg/l  
Viscosità (UNI 8902): 18.000-20.000 cps Brookfield.

#### INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali  
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C  
Umidità nell'aria relativa: <80%  
Umidità del supporto: <5% di U.R.

#### APPLICAZIONE

Pennello, rullo.

#### DILUIZIONE

Con acqua al 20-30%.

#### ESSICCAZIONE E RESA

4-6 ore per la sovrapplicazione con idropitture.  
Resa indicativa: 10-12 mq/l secondo l'assorbimento.  
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

#### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie  
*Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati, coesi, puliti e asciutti.*  
*In presenza di efflorescenze o per la presenza di muffe o alghe, precedere con un ciclo igienizzante della linea VIAMUFFA.*  
*Livellare le irregolarità del supporto con lo stucco in polvere TK77.*  
*Carteggiare e livellare con carta vetrata.*  
*Asportare i depositi di polvere e altro mediante spazzolatura e lavaggio.*  
*Applicare il COPRENTE diluito al 20-30% sui supporti trattati, in un'unica mano. Su microcavillature dare una seconda mano fino a saturazione.*  
*Dopo 4-6 ore procedere con la finitura.*

#### Supporti verniciati

*Controllare che i supporti siano compatti e aderenti e lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non aderenti devono essere asportate. Livellare le irregolarità del supporto e procedere come per le opere non verniciate.*

#### MAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C  
Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

#### INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.  
Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.  
Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. h/BA - Primer fissanti. Valore COV max 350 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 350 g/l di COV.

#### CONFEZIONI

13 - 4 - 0,750 litri.