



IMPREGNANTE A SOLVENTE

Impregnante per legno

per interni ed esterni

Impregnante non filmogeno a base di resine ed oli. Penetra in profondità nel legno, esalta la struttura evidenziando la venatura, attribuendo un tono acceso e vivace. Le preziose sostanze che lo compongono abbinate ai filtri UV, prevengono il formarsi di muffe cromofore e l'attacco degli insetti lignivori. Di uso interno ed esterno, formulato con colori resistenti alla luce, offre una valida protezione di base agli agenti atmosferici. La sua naturale densità facilita le applicazioni a pennello.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido

Colore : disponibile NEUTRO 08, FRASSINO 65, PINO 05, TEAK-CASTAGNO 17, LARICE 10, DOUGLAS 54, CILIEGIO 16, MOGANO 62, NOCE CHIARO 53, NOCE MEDIO 59, NOCESCURO 63, VERDE PINO 136, BIANCO 50, WENGE 146, PALISSANDRO 58, ROVERE 52

Odore : tipico

Peso specifico: 0,85 - 0,90 Kg/Lt

Residuo Secco: 18 - 20 %

Spessore per mano: 20 - 30 micron

Essiccazione (20 - 25°): 8 ore

al tatto: max 18 ore

completa: 24 ore

Resa: 8 - 12m² per per litro, a seconda del grado di assorbimento del legno

MODALITA' DI IMPIEGO

Può essere applicato a straccio, a pennello, a rullo oppure per immersione. Dopo il trattamento la superficie è sovraverniciabile. Su di un supporto stagionato, asciutto e pulito, applicare una prima mano di prodotto per impregnare in profondità il legno. Dopo 8 ore effettuare una carteggiatura leggera con carta abrasiva con grana 280-320. Quindi applicare una seconda mano, ed attendere almeno 18-24 ore per la completa essiccazione. Se necessario applicare un'altra mano di prodotto, dopo aver carteggiato la superficie.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione.

CONFEZIONI

2500 - 750 - 375 ml

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.