

UNA MANO SMALTO

Smalto al solvente anticorrosivo lucido e opaco

**smalto antiruggine
speciale per barche
doppio spessore
interni - esterni
antigoccia**

Protegge e decora strutture in ferro nuove e vecchie come: ringhiere, cancellate e strutture metalliche in genere, porte e infissi in legno e in ferro. Per l'elevato spessore è adatto per imbarcazioni. È applicabile direttamente su legno, ferro, metallo arrugginito e supporti già verniciati e quindi, con una sola operazione, sostituisce il convertitore di ruggine, l'antiruggine, la prima e la seconda mano di uno smalto sintetico. Infatti la sua speciale formula è dotata di particolari materie prime ed additivi speciali tali da bloccare il processo di corrosione dei metalli. Grazie al doppio spessore del film, lo SMALTO UNA MANO, ha eccellente copertura, altissima resa, ottima elasticità, forte adesione, buona resistenza agli urti e ai graffi ed agli agenti atmosferici ed è antigoccia. La bilanciata essiccazione, non troppo rapida, facilita le applicazioni a pennello e a rullo garantendo la massima distensione e dilatazione del prodotto anche su superfici ampie (non si vedrà nessun segno lasciato dal pennello garantendo un effetto liscio).

COMPOSIZIONE

Legante: resine gliceroftaliche
Additivi: specifici per la lavorazione, l'applicazione e la conservazione
Solvente: diluente sintetico e acqueragia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,10-1,20 kg/l
Viscosità (UNI 8902): 100-120 sec. F/4
Residuo secco: 65-70%
Gloss: Lucido > 90, Opaco < 10.
Spessore: 30 micron per mano.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C
Umidità nell'aria relativa: <80%
Umidità del supporto: <5% di U.R.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo, airless.
Durante l'applicazione, stendere bene il prodotto, evitando spessori elevati che potrebbero creare imperfezioni e grinze del film della finitura.

DILUIZIONE

Pronto all'uso, eventualmente diluire al 3-5% con diluente sintetico o acqueragia.

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 4-8 ore, in profondità 24 ore.
Sopraverniciabile dopo 24 ore.
Resa indicativa: 11 mq/l per mano.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con diluente sintetico o diluente nitro.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Su ferro nuovo

Applicare una o due mani di antiruggine ed una sola mano di smalto UNA MANO.

Su ferro arrugginito e/o verniciato

Pulire e sgrassare la superficie asportando eventuale ruggine friabile (non ancorata), applicare direttamente lo smalto UNA MANO in un'unica passata.

Su legno nuovo

Pulire accuratamente il supporto, e dare una mano di impregnante a solvente per proteggere e preservare il legno da un attacco micogeno. Dare una leggera carteggiata sul pelo del legno ed applicare 1 o 2 mani di OPACA. Carteggiare eliminando le imperfezioni ed applicare successivamente lo smalto UNA MANO.

Su legno verniciato

Asportare le vernici non aderenti, carteggiare ed applicare 1 o 2 mani di OPACA. Carteggiare per favorire la penetrazione dell'OPACA eliminando le imperfezioni e applicare successivamente lo smalto UNA MANO.

Su superfici zincate o leghe leggere

Non applicare direttamente lo smalto UNA MANO, ma dare preventivamente una o più mani di fondo adeguato.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Inflammabile.

*Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. d/BS - Valore COV max 300 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 298 g/l di COV.
Per altre informazioni richiedere la scheda di sicurezza.*

CONFEZIONI

2,5 - 0,75 - 0,375 litri

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.