

CLASSIC

Smalto sintetico interno-esterno

**smalto sintetico
interni - esterni
ottima distensione
buona copertura
stabile alla luce**

Smalto sintetico per legno e ferro. Formulato con resine alchidiche e pigmenti di ottima qualità e stabilità alla luce. Si applica su qualsiasi tipo di supporto sia in interni che in esterni con preparazione opportuna. Ottima pennellabilità, distensione e buona copertura.

COMPOSIZIONE

Legante: resine gliceroftaliche
Additivi: specifici per la lavorazione, l'applicazione e la conservazione
Solvente: diluente sintetico e acquaragia

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,10-1,20 kg/l
Viscosità (UNI 8902): 90-110 sec. F/4
Residuo secco: 50-60%
Gloss: Lucido > 85, Opaco < 10.
Spessore: 30-35 micron per mano.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C
Umidità nell'aria relativa: <80%
Umidità del supporto: <5% di U.R.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo, airless.
Durante l'applicazione, stendere bene il prodotto, evitando spessori elevati che potrebbero creare imperfezioni e grinze del film della finitura.

DILUIZIONE

Pronto all'uso, eventualmente diluire al 3-5% con diluente sintetico o acquaragia.

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 4-8 ore, in profondità 24 ore.
Sopraverniciabile dopo 24 ore.
Resa indicativa: 7-9 mq/l per mano.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con diluente sintetico o diluente nitro.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Su ferro - Asportare la pittura scrostata e carteggiare. Eliminare ogni traccia di ruggine, la polvere e i residui della spazzolatura. Pulire con diluente.

Dare una prima mano di ANTIRUGGINE.

Dopo 24 ore applicare due mani di CLASSIC a distanza di 24 ore l'una dall'altra.

Su legno - Applicare su legno asciutto e stagionato. Asportare la pittura scrostata, carteggiare con abrasivi a grana media (280-320).

Applicare il fondo OPACA e lasciar asciugare per 3-4 ore. Stuccare le imperfezioni e dopo 24 ore carteggiare la superficie.

Dare due mani di CLASSIC a distanza di 24 ore l'una dall'altra.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Infiammabile.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. i/BS - Valore COV max 500 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 499 g/l di COV.

Per altre informazioni richiedere la scheda di sicurezza.

CONFEZIONI

2,5 - 0,75 - 0,125 litri

TEKNICA®

Viale Aldo Moro, 22 - 40127 Bologna (Italia)
Tel. (+39) 051 29 95 20 - www.teknicaitalia.com

MADE IN ITALY

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.