

SMALTO AL CLOROCAUCCIÙ

Vernice per piscine

**ottime resistenze
forte adesione
alta copertura**

Smalto a base di resine al clorocaucciù **puro**, e specifici plastificanti insaponificabili. Adatto per la verniciature di piscine, fontane, vasche in cemento e altri manufatti atti a contenere acqua anche in tempi lunghi. Indispensabile per la riverniciatura di vasche o piscine precedentemente trattate con prodotti al clorocaucciù.

Non idoneo alla verniciatura di vasche in vetroresina, piastrelate o in PVC.

SMALTO AL CLOROCAUCCIÙ

COMPOSIZIONE

Legante: resine al clorocaucciù puro.
Additivi: specifici per la lavorazione, l'applicazione e la conservazione
Solvente: diluente poliuretanico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,20-1,25 kg/l
Viscosità (UNI 8902): 120-150 sec. F/4
Residuo secco: 50%
Spessore medio: 40 micron per mano.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali
Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C
Umidità nell'aria relativa: <70%
Umidità del supporto: <5% di U.R.

APPLICAZIONE

Pennello, rullo, spruzzo, airless.
La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con diluente nitro.

DILUIZIONE

Diluire al 40-50% con diluente poliuretanico per la prima mano, al 15-30% per la seconda mano.

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 30-60 minuti
Sopraverniciabile dopo 24 ore.
Resa indicativa: 5-6 metri mq/l

COLORI

Azzurro (cod. 25905), Bianco (cod. 25901)

COV

232 g/l (Cat. d/BS, limite max 300 g/l)

CONFEZIONI

20 kg, 2,5 - 0,750 litri

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E CICLO

Esaminare con attenzione la superficie da trattare per essere certi che sia una base idonea e strutturalmente sana. Il supporto deve essere perfettamente stagionato, asciutto, spolverato e pulito. Eliminare eventuali disarmanti, parti friabili o non coese con idoneo mezzo meccanico od idropulitrice ad alta pressione. Nel caso di nuova costruzione è necessario che gli intonaci siano invecchiati per almeno 4 settimane.

APPLICAZIONE

Sulla superficie perfettamente asciutta pretrattare con una mano di isolante fissativo a solvente SOL-TEK. Attendere l'essiccazione e applicare una prima mano di SMALTO CLOROCAUCCIÙ PER PISCINE. Dopo 24 ore applicare una seconda mano. È possibile riempire con acqua dopo almeno 7 giorni dall'ultima passata. Evitare di verniciare qualora ci sia probabilità di pioggia imminente. Se dovesse piovere entro il primo o secondo giorno dopo la verniciatura, provvedere a proteggere la vasca con un telone e se ciò non fosse possibile asciugare la vasca nel più breve tempo possibile. La presenza di acqua stagnante anche per la durata di un solo giorno durante questo periodo di assestamento della vernice, può dare luogo a distacchi una volta che la vasca viene riempita.

Su piscine precedentemente verniciate con analogo prodotto a base di clorocaucciù o clorovinilico, occorre asportare le parti in distacco, carteggiare la parte restante e, prima di applicare, fare una prova su una piccola porzione per verificare la compatibilità del ciclo di verniciatura. Se la vecchia vernice è fortemente danneggiata, occorre asportarla totalmente. In questo caso, la procedura più efficace e conveniente è la sabbatura.

AVVERTENZE

Non applicare su superfici umide. Il prodotto può essere distaccato dalla superficie da un'eventuale umidità di risalita. Non applicare con temperature superiori a +35°C e sotto il diretto irraggiamento del sole nelle ore più calde della giornata. Temperature elevate potrebbero provocare la formazione di punte di spillo. Nel caso di formazione di punte di spillo è consigliabile aumentare la percentuale di diluizione. Non applicare su guaine o malte elasticizzate o flessibilizzate.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Infiammabile. Per altre informazioni richiedere la scheda di sicurezza.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.

TEKNICA®

Viale Aldo Moro, 22 - 40127 Bologna (Italia)
Tel. (+39) 051 29 95 20 - www.teknicaitalia.com

MADE IN ITALY