

**opaca vellutata
per interni ed esterni
finitura laccata
diluizione fino all'80%
resa: 200 mq per mano
supercoprente**

Idropittura superlavabile smacchiabile opaca per interni ed esterni ad alta copertura ed elevata resa (una confezione da 14 litri copre ben 200 mq per mano). Ideale per il professionista che vuole ottenere una finitura vellutata, di alta qualità, per ambienti di pregio, grazie all'ottima scorrevolezza e dilatazione del film.

Con questo prodotto è possibile ottenere la finitura laccata sulle pareti (4-5 mani diluendo lo Studio fino all'80% con acqua).

Per una finitura professionale si può diluire lo Studio al 40-50% e applicare anche solo 2 mani.

COMPOSIZIONE

Legante: copolimeri vinilici.

Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.

Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,49-1,51 kg/l

Residuo secco: 59%

Aspetto del film: Opaco (< 10 gloss)

Viscosità (UNI 8902): 18.000-19.500 cps Brookfield.

Lavabilità: Classe 1 (EN 13300)

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +35°C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <5% di U.R.

DILUIZIONE

Diluire con acqua:

Pennello: 40-50% per 2 mani

(fino all'80% per la finitura laccata)

Rullo: 15-20%

Spruzzo: 25-35%

ESSICCAZIONE E RESA

Al tatto: 1 ora,

Sopraverniciabile: 6 ore,

In profondità: 24 ore.

Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 15 giorni dall'applicazione.

Resa indicativa: 12-14 mq/l per mano.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Opere murarie

Assicurarsi che i supporti siano completamente consolidati e asciutti. Predisporre per consentire l'applicazione continua senza interruzioni.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti sulle pareti all'interno con il VIAMUFFA igienizzante spray.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere TK77 o il SUPERTEKNO in pasta.

Sconsigliato l'uso di rasanti e/o stucchi per esterni a base cementizia, l'alcinità contenuta può provocare alterazioni di tinta.

Utilizzare, secondo la necessità, l'isolante antimuffa VIAMUFFA, l'isolante acrilico TEKNOFIX o il fissativo acrilico ISOTEK in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante.

Diluire miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con viscosità d'uso.

Applicare in più mani con pennello o rullo.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30°C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 36 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile.

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. c/BA - Pitture per esterni di supporto minerale. Valore COV max 40 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 30 g/l di COV.

CONFEZIONI

14 - 4 litri.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.