

Settembre 2008

Revisione Dicembre 2023

CODICE PRODOTTO: 4411

DENOMINAZIONE: VELLUTITE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: Pittura opaca di fondo a base di resine gliceroftaliche, extenders selezionati e biossido di titanio.

IMPIEGO RACCOMANDATO: Pittura opaca di fondo dotata di notevole potere riempitivo e ottima carteggiabilità, particolarmente indicata come fondo per la preparazione alla successiva finitura a smalto per supporti in legno, metallo e muratura.

MECCANISMO DI INDURIMENTO: Essiccazione per ossidazione all'aria.

CARATTERISTICHE FISICHE:

Colore:	bianco
Aspetto del film:	opaco
Peso specifico:	1,65-1,66 kg./l.
Solidi in peso:	78 - 82 %
Solidi in volume:	55 - 60 %
Spessore tipico di applicazione:	30 - 40 micron/strato
Numero di mani:	1 - 2
Flash point:	38°C
Viscosità:	> 100 - 120" Ford n. 4 a 20°C
VOC:	20%
	320 g./l.

VELLUTITE codice 4411

RESA: 9 – 10 m²/l.

FINITURE CONSIGLIATE: finiture sintetiche (serie 7000), smalto antiruggine Pertre (serie 7100), smalto uretanico Wlison (serie 7200), smalto 1Pertutto, pitture micacee mono (serie 4300 e Amica), smalti all'acqua

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

Legno: I supporti dovranno essere puliti e asciutti, privi di polvere e di parti scarsamente coerenti. Legni particolarmente resinosi devono essere lavati con diluenti, carteggiati e depolverati. L'umidità residua ammessa dev'essere inferiore al 15%.

Legno nuovo: Carteggiare per uniformare l'assorbimento del legno e favorire la penetrazione della Vellutite. Dopo 24 ore, carteggiare per rimuovere l'eventuale pelo del legno, quindi procedere all'applicazione di due mani di finitura.

Legno già pitturato: In presenza di vecchie pitture screpolate e scrostate, effettuare una pulizia radicale con mezzi meccanici o in alternativa, sverniciare con nostro Sverniciatore Dekolor (cod. 31601) fino a portare a nudo il legno. Stuccatura strettamente limitata ai nodi e alle piccole fessure. Carteggiare per uniformare l'assorbimento del legno e favorire la penetrazione della Vellutite. Dopo 24 ore, carteggiare per rimuovere l'eventuale pelo del legno, quindi procedere all'applicazione di due mani di finitura.

Ferro: Vellutite per la sua adesione può essere applicata anche su ferro, la sua formula però non contenendo anticorrosivi non garantisce un'adeguata protezione al supporto; se ne sconsiglia pertanto l'applicazione su strutture poste all'esterno o in ambienti aggressivi. Le superfici da trattare devono essere esenti da calamina, ruggine, olio e da qualsiasi altra occasionale impurità.

INDICAZIONI DI IMPIEGO: Applicabile all'interno ed all'esterno.

METODO DI APPLICAZIONE:

Spruzzo: sì

Pennello: sì

Rullo: sì

VELLUTITE codice 4411

DATI DI APPLICAZIONE *:

Diluyente: Acquaragia (cod.00009), Diluente sintetico (cod. 00003)

Dati indicativi per l'applicazione convenzionale:

Pressione serbatoio: 4 - 5 kg./cm²

Pressione dell'aria: 0,8 - 1,2 kg/cm²

Tipo di ugello: 1,5 – 1,8 mm

Diluizione: 10 - 15% con Diluente sintetico (cod. 00003)

Dati indicativi per l'applicazione a pennello o rullo:

Diluizione: 5% con Acquaragia (cod. 00009) o Diluente sintetico (cod. 00003)

TEMPO DI ESSICCAZIONE:

Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d'aria, dalla temperatura, dallo spessore del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all'esterno, temperatura di 20°C e spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte.

Asciutto in superficie: 4 h

Asciutto al tatto : 8 h

Asciutto in profondità: 24 h

Carteggiabile: dopo 24 h

Sopraverniciabile: dopo 24 h

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO:

Il prodotto deve essere conservato a temperature tra 5 e 35°C. Tenere in luogo asciutto, fresco e ventilato, lontano da fonti di calore. I contenitori devono esser conservati ben chiusi.



VELLUTITE codice 4411

Shelf-life: 12 mesi a temperatura da +5°C a +35°C.
Mescolare accuratamente prima dell'uso.

Per ogni informazione riguardante i pericoli e le precauzioni d'uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto.

Direttiva 2004/42/CE – D.L. 161/2006 Cat. g/BS Valore limite max consentito di COV: 350 g/l. Questo prodotto contiene max 340 g/l. di COV.

*** I parametri applicativi verranno definiti sull'impianto del cliente**

I dati riportati si intendono medi di prove. Quanto indicato circa le modalità di impiego ed i risultati ottenibili con il prodotto corrisponde alle nostre più aggiornate esperienze di applicazioni pratiche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia per ogni singola applicazione. Si raccomanda pertanto di effettuare sempre delle prove preliminari per confermare l'idoneità del prodotto al caso specifico. La nostra assistenza tecnica è a completa disposizione della clientela per ogni necessità.