

TK75

Superlavabile opaco (zero gloss)

**uniforme e compatto
ottima dilatazione
alta copertura
ritoccabile
mascherante
opaco antiriflesso**

Superlavabile a zero gloss con finitura completamente opaca e antiriflesso, in classe A+, per ambienti interni, ad alta copertura ed elevata resa.

Formulato con materie prime selezionate e resine viniliche di altissima qualità con un innovativo processo di produzione.

I suoi punti di forza sono: finitura liscia e vellutata, simile ad uno smalto opaco, alto punto di bianco, ottima pennellabilità e dilatazione sui muri.

Utilizzato dal professionista che cerca in un solo prodotto scorrevolezza e resa elevata per ottenere finiture di pregio ad effetto vellutato.

L'alta opacità facilita l'operatore nel ritoccare le superfici verniciate senza aloni né attaccature.

Il superlavabile TK75 ha una bassissima emissione di sostanze nocive e allergeni, rientrando pienamente nei parametri delle norme europee.

COMPOSIZIONE

Legante: copolimeri vinilversatati

Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, componenti polimerici per aumentare l'adesione e la lavorabilità, addensanti, preservanti a muffe e alghe, coloranti inorganici, plastificanti.

Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,46-1,50 kg/l

Residuo secco: 57%

Aspetto del film: Opaco

Viscosità (UNI 8902): 18.000-19.500 cps Brookfield.

Lavabilità: Classe 1 (EN 13300)

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +35°C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <5% di U.R.

DILUIZIONE

Diluire con acqua:

Pennello: 35-40%

Rullo: 20-30%

Airless: 15-25%

ESSICCAZIONE E RESA

Essiccazione: 4-6 ore al tatto, 24 ore in profondità.

Le massime prestazioni si raggiungono dopo 15 giorni.

Resa indicativa: 11-13 mq/l per mano.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere asciutti, puliti e coesi.

- SU PARETI NUOVE

Utilizzare lo stucco in polvere TK77 oppure lo stucco in pasta, pronto all'uso, SUPERTEKNO. Attendere l'essiccazione e carteggiare per livellare le eventuali imperfezioni. Dopo la carteggiatura, asportare la polvere con un panno umido. Applicare una mano di VIAMUFFA isolante o di fissativo ISOTEK rispettando le diluizioni indicate, per uniformare l'assorbimento dei supporti. Diluizioni inferiori dell'isolante portano ad una cristallizzazione sulle pareti e peggiorano la copertura e l'uniformità della pittura.

- SU PARETI GIÀ VERNICIATE

Controllare lo stato delle pitture preesistenti, esse devono essere ben ancorate, in tal caso applicare direttamente il superlavabile TK75. Nel caso di supporti polverosi applicare una mano di VIAMUFFA ISOLANTE come prevenzione antimuffa e successivamente applicare il superlavabile TK75. Diluire miscelando con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo con viscosità d'uso e applicare a pennello, rullo o a spruzzo (airless) in due mani incrociate secondo il supporto e l'assorbimento a distanza di 4-6 ore.

CONSERVAZIONE

Temperatura di conservazione: da +5 a +30°C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 24 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. a/BA - Pitture per pareti e soffitti interni. Limite max di COV: 30 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 29 g/l di COV.

CONFEZIONI

13 - 4 - 0,750 litri.

TEKNICA®

Viale Aldo Moro, 22 - 40127 Bologna (Italia)
Tel. (+39) 051 29 95 20 - www.teknicaitalia.com

MADE IN ITALY

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti.