

DAVIS CUP

Pittura speciale per campi sportivi in/outdoor

**pedonabile
elastomerica
impermeabile
idrorepellente
lunga durata**

Rivestimento composto da una miscela di resine speciali che lo rende idrorepellente ed impermeabile, con alto grado di protezione dagli agenti atmosferici e per la sua ottima adesione.

Protegge dai raggi UV mantenendo l'elasticità per molto tempo.

Ha una buona resistenza allo sfregamento, al lavaggio ed è pedonabile.

Ottima adesione su cemento e asfalto.

Ideale per campi sportivi posti all'interno ed all'esterno, parchi giochi, cortili e zone ludiche e di ritrovo (lidi, discoteche, ecc.)

COMPOSIZIONE

Legante: copolimeri sintetici in emulsione.

Additivi: disperdenti e bagnanti, antischiuma, addensanti, preservanti, coloranti inorganici, plastificanti.

Solvente: acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (UNI 8910): 1,23-1,28 Kg/l

Viscosità (UNI 8902): 22.000 -25.000 cps Brookfield

Potere coprente (UNI 3905): 6-7 m²/l.

INDICAZIONI ALL'APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura all'applicazione: da +5 a +35 °C

Umidità nell'aria relativa: <80%

Umidità del supporto: <10% di U.R.

Proteggere l'applicazione dalla pioggia per 48 ore.

È applicabile a pennello, rullo, spruzzo, airless.

DILUIZIONE

25-30 % con acqua la prima mano.

max 15 % con acqua le mani successive.

Applicazione di 2 o 3 mani.

Nelle applicazioni ad airless la diluizione varia secondo l'apparecchiatura usata e la pressione d'esercizio.

ESSICCAZIONE E RESA

Fuori polvere: 30 minuti, al tatto: 60 minuti, sopraverificabile dopo almeno 4-5 ore, completa in 36-48 ore.

RESA INDICATIVA

Resa indicativa: 5-6,5 m²/l secondo il supporto, lo spessore del rivestimento e le irregolarità del supporto.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pavimentazioni in cemento, cls, asfalto

Assicurarsi che i supporti siano ben ancorati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere prima al loro consolidamento con prodotti specifici.

Riparare con prodotti specifici, buchi e cavillature, o infiltrazioni d'acqua.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le efflorescenze presenti.

Asportare i depositi di polvere e smog mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

Lasciar asciugare e applicare il DAVIS CUP diluendo con acqua secondo le istruzioni.

MAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione: da +5 a +30 °C

Stabilità del prodotto nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate: 24 mesi.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2004/42/CE e al D.L. 161/2006. Cat. c/BA - Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore COV max 40 g/l. Questo prodotto, pronto all'uso, contiene meno di 40 g/l di COV.

COLORI

Rosso, verde (altre tinte a richiesta).

CONFEZIONI

13 litri.