

STUCCO MARINE

stucco a vernice

Stucco a solvente, a base di resine alchidiche, per esterni ed interni. Idoneo per applicazioni a basso spessore (massimo 1 mm) su legno e ferro.

Nel caso si necessiti di stuccare spessori più elevati si consiglia di farlo con più mani di prodotto.

Caratterizzato da ottima aderenza, si carteggia facilmente.

MODALITA' D'IMPIEGO

Non usare su supporti termoplastici, antiruggine, vernici e ghisa sgrassata. La superficie del supporto deve essere irruvidita e ben sgrassata. Non accelerare l'indurimento utilizzando stufette o irraggiamento infrarosso. Non rimettere i residui di stucco catalizzato nella latta originale, che deve essere conservata ben chiusa. Dopo 15-30 minuti in funzione dello spessore e della temperatura ambiente. A secco con grana 40/80 e ad umido con carta impermeabile gr. 180/200.

MISURE DI SICUREZZA

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note sulle indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti.

DATI TECNICI

ASPETTO opaco

COLORE bianco

RESA 1mq/l a 1mm di spessore

COMPOSIZIONE a base di resine alchidiche a lungo olio
PESO SPECIFICO 1,65 ± 0,05 g/cm³ a 20 °C

CONFEZIONI LT. 0,250lt - 0,375 lt - 0,750 lt - 2,500 lt - 15 lt

DILUENTE ragia dearomatizzata o diluente sintetico

ESSICAZIONE fuori polvere: 2h; asciutto: 12 ore (a 25°C e 60% umidità)

TEMPO DI STOCCAGGIO

Nella confezione originale conservato a 20° C e UR 40-50% ha una durata di 12 mesi.

CONFEZIONI DISPONIBILI

MI. 750

The data indicated in this sheet can be modified according to any variations in formulation which, due to technical requirements, may occur over time. Request the most up-to-date document. The product is intended for experienced and professional personnel, the technical information contained is the result of laboratory tests and practical applications. We decline any responsibility that may derive from incorrect use of the products described.